



Силер Филд (SABA Sealer Field)

SABA, a strong bond

Растворители для клеев

МСП - герметики

Дисперсные клеи

Силиконовые герметики

Пенные заполнители

Клеи – расплавы

Эпоксидные продукты

Полисульфидные продукты

Грунтовки (праймеры)

Средства для очистки

Описание

Силер Филд(SABA Sealer Field) это двухкомпонентный, самовыравнивающийся, остающийся эластичным, уплотнительный герметик на основе полисульфидного полимера. SABA Sealer Field применяется в основном для заделывания компенсирующих швов и пропилов в бетонных покрытиях взлетных полей аэропортов и автодорожных конструкций.

Характерные указания

- Удовлетворяет методам контроля BRL 2825.
- Рапорт Prüfbericht P2159-2 Института Полимеров (Florsheim-Wicker, Германия).
- КОМО сертификат на продукт № K 21553/01 (KIWA ,Rijswijk (Голландия)
- CE клеймо согласно EN 14188-2 класс A,B,C и D.

Нанесение

Соотношение компонентов в смеси: 10% от веса компонента В смешать со 100% веса компонента А. Смотреть описание системы работы.

Технические данные

	Часть А	Часть В
Базисное вещество	: полисульфид	неорганический пироксид
Цвет	: черный / серый	темносерый
Вязкость	: ~ 20 - 45 Па.с	~ 20-30 Па.с
Плотность	: ~ 1440 кг/м³	~1745 кг/м³
Содержание тв.фазы	: ~ 100%	~ 100%
Растворители	: нет	нет
Время полимеризации	: ~ 24 - 48 часов при 23°C и 75% влажности	
Твердость по Шору А деформация	: ~ 20 - 25° Максимально допустимая : 25 % от ширины шва (стыка)	
Время нанесения	: ~ 1 час при 23°C и 75% влажности	
Модуль при растяжении 100%	: ~ 0,30 Н/мм²	
Удлинение при разрыве	: ~ 300 %	
Прочность при разрыве	: ~ 0,5 Н/мм²	
Сжатие при 100% растяжении	: ~ 90 %	
Усадка	: нет	
Температура нанесения	: минимальная +5°C	
Температура хранения	: минимальная +5°C ,максимальная +35°C	
Температурная устойчивость	: от - 40°C до +120°C	
Срок хранения	: 18 месяцев в закрытой упаковке (А и В)	

Информация для заказа

Упаковка	Комплект	Бочка	Комплект	Бочка
Содержание	2½ литра 7½ литра	60 литров 200 литров	2½ литра 7½ литра	60 литров 200 литров
Цвет	черный		серый	
Артикул	100393		100394	

Рекомендации по безопасности

Смотри сопроводительную информацию по безопасности.



SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3,NL-7091 DC Dinxperlo,Postbus3, NL-7090AA,Nederland,tel+31(0)315658999, Fax +31(0)315 653207,e-mail info@saba.nl, internet www.saba.nl

Наши рекомендации и инструкции по применению основаны на современном уровне знаний. Мы не несем ответственности за результаты рекомендаций и вытекающие из этого последствия. Клиенты и пользователи должны оценить наш продукт соответственно собственным требованиям. На нашу поставку применимы Всеобщие Требования Нидерландского Общества Производителей Резиновых и Искусственных материалов от 1 февраля 1992 года.
Номер версии 200603: