



Силер MB-T (SABA Sealer MB-T)

SABA, a strong bond

Растворители для клеев

МСП - герметики

Дисперсные клеи

Силиконовые герметики

Пенные заполнители

Клеи – расплавы

Эпоксидные продукты

Полисульфидные продукты

Грунтовки (праймеры)

Средства для очистки

Описание

Силер MB-T (SABA Sealer MB-T) это двухкомпонентный, тиксотропный, остающийся эластичным, уплотнительный герметик на основе полисульфидного полимера. SABA Sealer MB-T применяется в основном для вертикального заполнения швов в грунтозащитных сооружениях.

Специфические особенности

- Устойчив к воздействию горючих жидкостей, таких как бензин, дизельное топливо, керосин и автогаз.
- Устойчив к воздействию нерафинированных растворителей и химикатов.
- Применяется для жидкостонепроницаемых грунтовых сооружений, таких как крупнопанельные конструкции, пункты разлива ГСМ, парковочных автостоянок и т.п.

Характерные указания

- Удовлетворяет методам контроля BRL 2825.
- TNO Centre for Polymeric Materials (Голландия) "Тестирование герметиков по критериям массы для заполнения швов на автодорожных покрытиях", номер рапорта 831/89.
- KOMO сертификат на продукт № K 7346/96 (KIWA, Rijswijk (Голландия))
- DIBt, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-74.6-27, Fugenabdichtungssysteme in LAU-Anlagen (Германия).

Технические данные

	Часть А	Часть В
Базисное вещество	: полисульфид	неорганический пироксид
Цвет	: черный / серый	коричневый / серый
Консистенция	: тиксотропный	-
Вязкость при 25°C	: -	~ 20-30 Па.с
Плотность	: ~ 1340/ 1560кг/м³	~1745кг/м³
Содержание тв. фазы	: ~ 100%	~ 100%
Соотношение компонентов в смеси	: 9(черн.)/ 7(сер.)% от веса компонента В смешать со 100% веса компонента А	
Время нанесения	: ~ 1,5 – 2 часа при 23°C и 75% влажности	
Время полимеризации	: ~ 24 - 48 часов при 23°C и 75% влажности	
Твердость по Шору А (DIN 53505)	: ~ 25°	
Максимально допустимая деформация	: 25 % от ширины шва (стыка)	
Модуль при растяжении 100%	: ~ 0,24 Н/мм²	
Прочность при разрыве	: ~ 0,6 Н/мм²	
Удлинение при разрыве	: ~ 300 – 400 %	
Сжатие при 100% растяжении	: ~ 90 %	
Усадка	: нет	
Температура нанесения	: минимальная +5°C	
Температура хранения	: минимальная +5°C, максимальная +35°C	
Температурная устойчивость	: от -40°C до +120°C	

Информация для заказа

Цвет	Черный	Черный	Серый	Серый
Упаковка	Тубус	Комплект	Тубус	Комплект
Объем	450 мл	2½ литра	450 мл	2½ литра
Срок хранения	6 месяцев	7½ литров	6 месяцев	7½ литров
		6 месяцев		12 месяцев

Артикул	100282	100283

Рекомендации по безопасности

Смотри сопроводительную информацию по безопасности.



SABA Dinxperlo BV Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA, Nederland, tel +31(0)315658999, Fax +31(0)315 653207, e-mail info@saba.nl, internet www.saba.nl.

Наши рекомендации и инструкции по применению основаны на современном уровне знаний. Мы не несем ответственности за результаты рекомендаций и вытекающие из этого последствия. Клиенты и пользователи должны оценить наш продукт соответственно собственным требованиям. На нашу поставку применимы Всеобщие Требования Нидерландского Общества Производителей Резиновых и Искусственных материалов от 1 февраля 1992 года. Номер версии 200603